

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES


Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 035 612 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
13.09.2000 Patentblatt 2000/37

(51) Int. Cl.⁷: **H01M 10/40**

(21) Anmeldenummer: 00102355.5

(22) Anmeldetag: 04.02.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erreichungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 12.03.1999 DE 19910968

(71) Anmelder: MERCK PATENT GmbH
64293 Darmstadt (DE)

(72) Erfinder:
• Heider, Udo, Dr.
64560 Riedstadt (DE)
• Schmidt, Michael, Dr.
64331 Weiterstadt (DE)
• Amann, Anja
64395 Brensbach (DE)
• Niemann, Marlies
64572 Büttelborn (DE)
• Kühner, Andreas, Dr.
64289 Darmstadt (DE)

(54) **Anwendung von Additiven in Elektrolyten für elektrochemische Zellen**

(57) Die Erfindung betrifft die Anwendung von Verbindungen auf Salzbasis als Additive in Elektrolyten zur Verbesserung der Eigenschaften elektrochemischer Zellen.

EP 1 035 612 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft die Anwendung von Verbindungen auf Salzbasis als Additive in Elektrolyten zur Verbesserung der Eigenschaften elektrochemischer Zellen.

[0002] Lithium-Ionen-Batterien gehören zu den aussichtsreichsten Systemen für mobile Anwendungen. Die Einsatzgebiete reichen dabei von hochwertigen Elektronikgeräten (z.B. Mobiltelefone, Camcorder) bis hin zu Batterien für Kraftfahrzeuge mit Elektroantrieb.

[0003] Diese Batterien bestehen aus Kathode, Anode, Separator und einem nichtwässrigen Elektrolyt. Als Kathode werden typischerweise $\text{Li}(\text{MnMe}_2)_2\text{O}_4$, $\text{Li}(\text{CoMe}_2)_2\text{O}_2$, $\text{Li}(\text{CoNi}_x\text{Me}_2)_2\text{O}_2$ oder andere Lithium-Interkalations und Insertions-Verbindungen verwendet. Anoden können aus Lithium-Metall, Kohlenstoffen, Graphit, graphitischen Kohlenstoffen oder andere Lithium-Interkalations und Insertions-Verbindungen oder Legierungsverbindungen bestehen. Als Elektrolyt werden Lösungen mit Lithiumsalzen wie LiPF_6 , LiBF_4 , LiClO_4 , LiAsF_6 , LiCF_3SO_3 , $\text{LiN}(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2$ oder $\text{LiC}(\text{CF}_3\text{SO}_2)_3$ und deren Mischungen in aprotischen Lösungsmitteln verwendet.

[0004] Eine Vielzahl von Additiven zur Anwendung in Lithium-Ionen-Batterien werden in der Literatur erwähnt. Beispielsweise werden in EP 0759641 und US 5776627 organische aromatische Verbindungen wie Biphenyl, substituierte Thiophene und Furane, in EP 0746050 und EP 0851524 substituierte Anisol-, Mesitylen- und Xylolderivate dem Elektrolyten zugesetzt um die Sicherheit der Batterie im Fall einer Überladung zu erhöhen. Zum gleichen Zweck werden in US 5753389 organische Carbonate als Additive verwendet. Zur Verbesserung der Zyklenstabilität werden in EP 0856901 organische Boroxine zugegeben. All diese Additive haben jedoch einige entscheidende Nachteile. Organische Substanzen, wie sie in den hier genannten Schriften verwendet werden, besitzen im allgemeinen geringe Flamm-
punkte und niedrige Explosionsgrenzen.

Additiv	Explosionsgrenze [%]	Flammpunkt [°C]
Thiophen	1,5-12	-9
Anisol	0,34-6,3	43
Mesitylen	1-6	54
Furan	2,3-14,3	-35

[0005] Da bei der Anwendung von elektrochemischen Zellen und insbesondere bei Auftreten von Fehlern (z.B. Kurzschluß, mechanische Beschädigung) immer eine Erwärmung auftritt, ist bei Austritt des Elektrolyten eine zusätzliche Gefahrenquelle gegeben.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, Additive zur Verfügung zu stellen, deren Flüchtigkeit gering und deren Flammpunkte relativ hoch liegen.

[0007] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird gelöst durch den Einsatz von organischen Alkali- oder Tetraalkylammoniumsalzen als Additiv. Die organischen Alkalisalze sind in Elektrolyten, die üblicherweise in nichtwässrigen sekundären Lithiumbatterien eingesetzt werden, gelöst.

[0008] Es wurde gefunden, daß die Additive an der Deckschichtbildung an Anode und Kathode teilnehmen. Die Deckschicht führt zur Passivierung der Elektroden und damit zur Erhöhung der Zyklierbarkeit der Elektroden. Die Filmbildung auf der Kathode kann zudem der Erhöhung der Sicherheit im Fall der Überladung dienen, da nach Auslösen einer mechanischen Sicherung, z.B. durch einen Diskonektor wie in US 5741606 beschrieben, durch „interne Selbstentladung“ die Spannung abgebaut wird.

[0009] Die Additive zeichnen sich durch sehr hohe thermische Zersetzungspunkte aus. Ein entscheidender Vorteil gegenüber den bisher verwendeten Additiven ist die Ausbildung einer glasartigen, polymeren Schicht bei der thermischen Zersetzung, die z.B. durch einen Kurzschluß hervorgerufen werden kann.

[0010] Gegenstand der Erfindung ist daher ein Elektrolyt für nichtwässrige sekundäre Lithiumbatterien, der durch die Zugabe spezieller Additive die Performance, wie z.B. die Deckschichtbildung, Zyklierbarkeit, Sicherheit, Leitfähigkeit, Tieftemperaturverhalten, verbessert.

[0011] Überraschend wurde gefunden, daß zur Verbesserung der Passivierung der Anode Lithiumsalze geeignet sind, die sich aktiv an dem Aufbau einer passivierenden Deckschicht auf der Graphitelektrode beteiligen. Es wurde gefunden, daß die Qualität der Deckschicht entscheidend verbessert wird. Durch die Reduktion des Additivs erhält man auf der Anode einen Film, der für Lithium-Ionen durchlässig ist. Dieser Film bewirkt bereits ab dem zweiten Zyklus eine verbesserte Zyklierbarkeit der Anode.

[0012] Desweiteren wurde gefunden, daß sich diese Additive bei Potentialen oberhalb des Ladepotentials der

gewählten Kathode oxidativ zersetzen und dadurch einen passivierenden Film auf der Kathode aufbauen. Diese Filme sind für Lithiumionen durchlässig, schützen das gewählte Lösungsmittel und Leitsalz vor der oxidativen Zersetzung.

[0013] Besonders interessant erscheint der Einsatz in auf LiCoO_2 und LiNiO_2 basierenden Batteriesystemen. Von diesen Elektrodenmaterialien ist bekannt, daß sie im überladenen Zustand instabil sind. Dies kann zu einer heftigen Reaktion mit dem Elektrolyten führen, wodurch entsprechende Sicherheitsrisiken entstehen. Stand der Technik sind interne Sicherungsmechanismen, wie z.B. sogenannte „Diskonektoren“. Bei Überladung einer Batterie werden im allgemeinen unter Wärmeentwicklung gasförmige Komponenten frei. Durch den dadurch resultierenden Druckanstieg wird durch den Diskonektor der Kontakt zwischen Elektrode und Stromableiter unterbrochen und somit ein weiteres Überladen der Batterie verhindert. Problematisch ist dabei, daß die Batterie im geladenen, instabilen Zustand verbleibt.

[0014] Eine externe Entladung ist, bedingt durch die irreversible Trennung der Kontakte, nicht mehr möglich.

[0015] Ziel ist es, durch Zugabe ausgewählter Additive im Fall des Überladens, also bei Potentialen größer der Ladespannung, einen Film auf die Kathode aufzubringen, der nach Ansprechen des Diskonekts kontrolliert mit der Kathode reagiert und somit durch interne Selbstentladung das „Überpotential“ abbaut.


[0016] Nachfolgend wird ein allgemeines Beispiel der Erfindung näher erläutert.

a) Verhalten der Additive bei niedrigen Potentialen

[0017] In einer Meßzelle mit einer Elektrode aus Lithium-Metall, Kohlenstoffen, Graphit, graphitischen Kohlenstoffen oder andere Lithium-Interkalations und Insertions-Verbindungen oder Legierungsverbindungen, einer Lithiumgegenelektrode und einer Lithiumreferenzelektrode werden jeweils 3-5 Zyklovoltammogramme hintereinander aufgenommen. Ausgehend vom Ruhepotential wird das Potential mit einer Vorschubgeschwindigkeit von 0,01-1 mV/s auf 0 V gegen Li/Li^+ erniedrigt und im weiteren Verlauf zurück auf das Ruhepotential gefahren.

[0018] Die Lade bzw. Entladekapazitäten Q_L bzw. Q_E ergeben sich durch numerische Integration der erhaltenen $I(t)$ -Kurven. Die Zyklisierausbeute erhält man aus dem Quotienten Q_L/Q_E .

[0019] Als Elektrolyte können Lösungen von LiPF_6 , LiBF_4 , LiClO_4 , LiAsF_6 , LiCF_3SO_3 , $\text{LiN}(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2$ oder $\text{Li}(\text{CF}_3\text{SO}_2)_3$ und deren Mischungen in aprotischen Lösungsmitteln wie EC, DMC, PC, DEC, EC, PC, BC, VC, Cyclopentanone, Sulfolane, DMS, 3-Methyl-1,3-oxazolidine-2-on, DMC, DEC, γ -Butyrolacton, EMC, MPC, BMC, EPC, BEC, DPC, 1,2-Diethoxymethan, THF, 2-Methyltetrahydrofuran, 1,3-Dioxolan, Methylacetat, Ethylacetat und deren Mischungen verwendet werden. Die Elektrolyte können auch organische Isocyanate (DE 199 44 603) zur Herabsetzung des Wassergehaltes enthalten. Auch Lithiumkomplexsalze der Formel



wobei

R^1 und R^2 gleich oder verschieden sind, gegebenenfalls durch eine Einfach- oder Doppelbindung direkt miteinander verbunden sind, jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung eines aromatischen Rings aus der Gruppe Phenyl, Naphthyl, Anthracenyl oder Phenanthrenyl, der unsubstituiert oder ein- bis sechsfach durch Alkyl (C_1 bis C_6), Alkoxygruppen (C_1 bis C_6) oder Halogen (F, Cl, Br) substituiert sein kann, haben,

oder jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung eines aromatischen heterozyklischen Rings aus der Gruppe Pyridyl, Pyrazyl oder Pyrimidyl, der unsubstituiert oder ein- bis vierfach durch Alkyl (C_1 bis C_6), Alkoxygruppen (C_1 bis C_6) oder Halogen (F, Cl, Br) substituiert sein kann, haben,

oder jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung eines aromatischen Rings aus der Gruppe Hydroxybenzoes-carboxyl, Hydroxynaphthalincarboxyl, Hydroxybenzoesulfonyl und Hydroxynaphthalinsulfonyl, der unsubstituiert oder ein- bis vierfach durch Alkyl (C_1 bis C_6), Alkoxygruppen (C_1 bis C_6) oder Halogen (F, Cl, Br) substituiert sein kann, haben,

R^3 - R^6 können jeweils einzeln oder paarweise, gegebenenfalls durch eine Einfach oder Doppelbindung direkt mit-

einander verbunden, folgende Bedeutung haben:

1. Alkyl (C₁ bis C₆), Alkyloxy (C₁ bis C₆) oder Halogen (F, Cl, Br)

2. ein aromatischer Ring aus den Gruppen

Phenyl, Naphthyl, Anthracenyl oder Phenanthrenyl, der unsubstituiert oder ein- bis sechsfach durch Alkyl (C₁ bis C₆), Alkoxygruppen (C₁ bis C₆) oder Halogen (F, Cl, Br) substituiert sein kann,

Pyridyl, Pyrazyl oder Pyrimidyl, der unsubstituiert oder ein- bis vierfach durch Alkyl (C₁ bis C₆), Alkoxygruppen (C₁ bis C₆) oder Halogen (F, Cl, Br) substituiert sein kann,

die über folgendes Verfahren (DE 199 32 317) dargestellt werden

a) 3-, 4-, 5-, 6-substituiertes Phenol (III) in einem geeigneten Lösungsmittel mit Chlorsulfonsäure versetzt wird,

b) das Zwischenprodukt (IV) aus a) mit Chlortrimethylsilan umgesetzt, filtriert und fraktioniert destilliert wird,

c) das Zwischenprodukt (II) aus b) mit Lithiumtetramethanolat

borat(1-), in einem geeigneten Lösungsmittel umgesetzt und daraus das Endprodukt (I) isoliert wird, können im Elektrolyten enthalten sein.

[0020] Ebenso können die Elektrolyte Verbindungen der folgenden Formel (DE 199 41 566)



wobei

Kt= N, P, As, Sb, S, Se

A= N, P, P(O), O, S, S(O), SO₂, As, As(O), Sb, Sb(O)

R¹, R² und R³
gleich oder verschieden

H, Halogen, substituiertes und/oder unsubstituiertes Alkyl C_nH_{2n+1}, substituiertes und/oder unsubstituiertes Alkenyl mit 1-18 Kohlenstoffatomen und einer oder mehreren Doppelbindungen, substituiertes und/oder unsubstituiertes Alkynyl mit 1-18 Kohlenstoffatomen und einer oder mehreren Dreifachbindungen, substituiertes und/oder unsubstituiertes Cycloalkyl C_mH_{2m-1}, ein- oder mehrfach substituiertes und/oder unsubstituiertes Phenyl, substituiertes und/oder unsubstituiertes Heteroaryl,

A kann in verschiedenen Stellungen in R¹, R² und/oder R³ eingeschlossen sein,

Kt kann in cyclischen oder heterocyclischen Ring eingeschlossen sein,

die an Kt gebundenen Gruppen können gleich oder verschieden sein mit

n= 1-18

m= 3-7

k= 0, 1-6


l= 1 oder 2 im Fall von x=1 und 1 im Fall x=0

x= 0,1

y= 1-4

bedeuten, enthalten.

5 [0021] Aber auch Elektrolyte enthaltend Verbindungen der allgemeinen Formel (DE 199 53 638)



mit

10

X H, F, Cl, C_nF_{2n+1} , C_nF_{2n-1} , $(SO_2)_kN(CR^1R^2R^3)_2$

Y H, F, Cl

15

Z H, F, Cl

R^1, R^2, R^3 H und/oder Alkyl, Fluoralkyl, Cycloalkyl

m 0-9 und falls $X=H$, $m \neq 0$

20

n 1-9

k 0, falls $m=0$ und $k=1$, falls $m=1-9$,

25 sowie Komplexsalze der allgemeinen Formel (DE 199 51 804)



worin bedeuten:

30

x, y 1, 2, 3, 4, 5, 6

M^{x+} ein Metallion

35

E einer Lewis-Säure, ausgewählt aus der Gruppe
 $BR^1R^2R^3$, $AlR^1R^2R^3$, $PR^1R^2R^3R^4R^5$, $AsR^1R^2R^3R^4R^5$, $VR^1R^2R^3R^4R^5$.

R^1 bis R^5 gleich oder verschieden, gegebenenfalls durch eine Einfach- oder Doppelbindung direkt miteinander verbunden sind, jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung

40

eines Halogens (F, Cl, Br),

eines Alkyl- oder Alkoxyrestes (C_1 bis C_8) der teilweise oder vollständig durch F, Cl, Br substituiert sein kann,

45

eines, gegebenenfalls über Sauerstoff gebundenen aromatischen Rings aus der Gruppe Phenyl, Naphthyl, Anthracenyl oder Phenanthrenyl, der unsubstituiert oder ein- bis sechsfach durch Alkyl (C_1 bis C_8) oder F, Cl, Br substituiert sein kann

50

eines, gegebenenfalls über Sauerstoff gebundenen aromatischen heterozyklischen Rings aus der Gruppe Pyridyl, Pyrazyl oder Pyrimidyl, der unsubstituiert oder ein- bis vierfach durch Alkyl (C_1 bis C_8) oder F, Cl, Br substituiert sein kann, haben können und

Z OR^6 , NR^6R^7 , $CR^6R^7R^8$, OSO_2R^6 , $N(SO_2R^6)(SO_2R^7)$, $C(SO_2R^6)(SO_2R^7)(SO_2R^8)$, $OCOR^6$, wobei

55

R^6 bis R^8 gleich oder verschieden sind, gegebenenfalls durch eine Einfach- oder Doppelbindung direkt miteinander verbunden sind, jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung

eines Wasserstoffs oder die Bedeutung wie R¹ bis R⁵ haben, können verwendet werden.

[0022] Diese Elektrolyte können in elektrochemischen Zellen eingesetzt werden, mit Kathoden aus gängigen Lithium-Interkalations und Insertionsverbindungen aber auch mit Kathodenmaterialien, die aus Lithium-Mischoxid-Partikel bestehen, die mit einem oder mehreren Metalloxiden (DE 199 22 522) oder Polymeren (DE 199 46 066) beschichtet sind.

[0023] Es werden 0% zur Kontrolle und zwischen 0,1 und 10% (bezogen auf die Gesamtmasse Leitsalz) Additive aus der Gruppe der organischen Alkalisalze zugegeben. Besonders bevorzugt sind Additive aus der Gruppe der organischen Alkaliborate oder Alkalialkoholate bzw. Tetraalkylammoniumborate und -alkoholate. Vorzugsweise werden zwischen 0,1 und 7 % Additive dem Leitsalz zugegeben.

[0024] Bei der Auswertung der Meßkurven wird deutlich, daß sich das Additiv bei Potentialen von ca. 900-1000 mV gegen Li/Li⁺ reduktiv zersetzt.

[0025] Durch die Reduktion des Additivs wird im 1. Zyklus mehr Kapazität, im Vergleich zu herkömmlichen Systemen, verbraucht. Spätestens nach dem 3. Zyklus erhält man jedoch signifikant höhere Zyklisierausbeuten als ohne Additiv.

b) Verhalten der Additive bei hohen Potentialen

[0026] In einer Meßzelle mit Edelstahl, Platin- bzw. Goldarbeitselektrode, Lithiumgegenelektrode und Lithiumreferenzelektrode wurden jeweils 3-5 Zyklovoltammogramme hintereinander aufgenommen. Hierzu wurde ausgehend vom Ruhepotential das Potential zuerst mit einer Vorschubgeschwindigkeit von 1 mV/s bis 100 mV/s auf Spannungen größer als das jeweilige Zersetzungspotential des entsprechenden Additivs erhöht und im weiteren Verlauf zurück auf das Ruhepotential gefahren.

[0027] Abhängig vom Oxidationspotential werden die Additive im ersten Zyklus bei Potentialen zwischen 3 V und 5 V gegen Li/Li⁺ oxidiert. Diese Oxidation führt jedoch nicht wie bei den herkömmlichen Salzen wie LiPF₆, Li-Imid oder Li-Methanid zu einem andauernden Stromanstieg, sondern nach Durchlaufen eines Maximums mit relativ geringen Strömen zu einem Aufbau einer passivierenden Deckschicht auf der Arbeitselektrode.

[0028] Als Elektrolyte können Lösungen von LiPF₆, LiBF₄, LiClO₄, LiAsF₆, LiCF₃SO₃, LiN(CF₃SO₂)₂ oder LiC(CF₃SO₂)₃ und deren Mischungen in aprotischen Lösungsmitteln wie EC, DMC, PC, DEC, EC, PC, BC, VC, Cyclopentanone, Sulfolane, DMS, 3-Methyl-1,3-oxazolidine-2-on, DMC, DEC, γ-Butyrolacton, EMC, MPC, BMC, EPC, BEC, DPC, 1,2-Diethoxymethan, THF, 2-Methyltetrahydrofuran, 1,3-Dioxolan, Methylacetat, Ethylacetat und deren Mischungen verwendet werden. Es werden 0% zur Kontrolle und zwischen 0,1 und 10% (bezogen auf die Gesamtmasse Leitsalz) Additive aus der Gruppe der organischen Alkalisalze zugegeben. Besonders bevorzugt sind Additive aus der Gruppe der organischen Alkaliborate oder Alkalialkoholate. Besonders bevorzugt werden zwischen 0,1 und 7 % Additive dem Leitsalz zugegeben.

c) Eigenschaften der oxidativ gebildeten Deckschicht

[0029] In einer Meßzelle mit Edelstahlarbeitselektrode, Lithiumgegenelektrode und Lithiumreferenzelektrode werden jeweils 3-5 Zyklovoltammogramme hintereinander aufgenommen. Ausgehend vom Ruhepotential wird das Potential zuerst mit einer Vorschubgeschwindigkeit von 10 mV/s-20 mV/s auf Werte größer als das jeweilige Zersetzungspotential der entsprechenden Additive erhöht. Hierbei wird eine Deckschicht auf der Elektrode abgeschieden. Im weiteren Verlauf erniedrigt man das Potential auf Werte kleiner 0V gegen Li/Li⁺ wodurch eine Lithiumabscheidung auf der Edelstahlelektrode initiiert wird. Lithium-Ionen müssen hierzu durch den gebildeten Film wandern. Um auszuschließen, daß sich die Deckschicht bei diesem Vorgehen löst, wurde das Potential erneut auf Werte größer als das jeweilige Zersetzungspotential der angegebenen Salze erhöht. In dem Elektrolyten ist eine Lithiumzyklisierung (erkennbar an den Abscheide- und Auflösepeaks bei niedrigen Potentialen) möglich. Desweiteren wird die Deckschicht durch das gewählte Verfahren nicht aufgelöst, da sonst im zweiten und allen folgenden Zyklen eine Oxidation des verwendeten Salzes bei den oben angegebenen Potentialen detektierbar sein müßte.

d) Die Aufbringung einer Deckschicht auf bestimmte Kathodenmaterialien

[0030] Besonders interessant sind LiMn₂O₄, LiCoO₂, LiNiO₂, LiNi_xCO_{1-x}O₂-Kathoden. In einer Meßzelle wird eine Arbeitselektrode mit einer der hier angegebenen Zusammensetzung, Lithiumgegenelektrode und Lithiumreferenzelektrode verwendet.

[0031] Als Elektrolyte können Lösungen von LiPF₆, LiBF₄, LiClO₄, LiAsF₆, LiCF₃SO₃, LiN(CF₃SO₂)₂ oder LiC(CF₃SO₂)₃ und deren Mischungen in aprotischen Lösungsmitteln wie EC, DMC, PC, DEC, EC, PC, BC, VC, Cyclopentanone, Sulfolane, DMS, 3-Methyl-1,3-oxazolidine-2-on, DMC, DEC, γ-Butyrolacton, EMC, MPC, BMC, EPC, BEC,

DPC, 1,2-Diethoxymethan, THF, 2-Methyltetrahydrofuran, 1,3-Dioxolan, Methylacetat, Ethylacetat und deren Mischungen verwendet werden. Es werden 0% zur Kontrolle und zwischen 0,1 und 10% (bezogen auf die Gesamtmasse Leitsalz) Additive aus der Gruppe der organischen Alkalisalze zugegeben. Besonders bevorzugt sind Additive aus der Gruppe der organischen Alkaliborate oder Alkalialkoholate. Vorzugsweise werden zwischen 0,1 und 7 % Additive dem Leitsalz zugegeben.

[0032] Ausgehend vom Ruhepotential werden die Kathoden zuerst vollständig gegen Li/Li⁺ geladen.

[0033] Die Kathode wird anschließend überladen. Hierbei erreicht die Spannung einen durch die Meßanordnung vorgegebenen oberen Wert. Schaltet man nun den Potentiostaten/Galvanostaten ab, fällt das Potential sehr schnell ab.

[0034] Im Vergleich zur Referenz erfolgt bei den erfindungsgemäßen Elektrolyten mit Additiven der Potentialanstieg im Bereich 4,3-6 V gegen Li/Li⁺ langsamer. Diese läßt sich durch eine gewünschte Zersetzung des Additivs und dadurch bedingte Deckschichtbildung erklären.

[0035] Nach der Abschaltung des Potentiostaten/Galvanostaten (es wird ein Auslösen des Diskonektors simuliert) fällt in beiden Elektrolyten das Potential der Kathode schnell ab.

[0036] Im Fall des Elektrolyten ohne Additiv pendelt sich das Potential auf Werte um 4,2-4,3 V gegen Li/Li⁺ ein. Die Kathode verbleibt demnach im geladenen, energiereichen Zustand.

[0037] Im Gegensatz dazu bewirkt die Zugabe von Additiven ein Absinken des Potentials. Das Potential entspricht dann dem Ruhepotential einer ungeladenen Elektrode. Dies spricht dafür, daß Additive bzw. der durch die Zersetzung des Additivs gebildete Film in der Lage ist, durch eine interne Selbstentladung das „Überpotential“ kontrolliert abzubauen und somit die Batterie nach Auslösen einer Sicherung (z.B. Diskonekt) in einen energiearmen Zustand zu überführen.

[0038] Erfindungsgemäß sind als Additive Verbindungen folgender Formel besonders geeignet:



worin,

m und p 0, 1, 2, 3 oder 4 mit m+p=4 und
R¹ und R² gleich oder verschieden sind,

gegebenenfalls durch eine Einfach- oder Doppelbindung direkt miteinander verbunden sind, jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung einer aromatischen oder aliphatischen Carbon- oder Sulfonsäure haben, oder

jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung eines aromatischen Rings aus der Gruppe Phenyl, Naphthyl, Anthracenyl oder Phenanthrenyl, der unsubstituiert oder ein- bis vierfach durch A oder Hal substituiert sein kann, haben oder

jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung eines heterocyclischen aromatischen Rings aus der Gruppe Pyridyl, Pyrazyl oder Bipyridyl, der unsubstituiert oder ein- bis dreifach durch A oder Hal substituiert sein kann, haben oder

jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung einer aromatischen Hydroxysäure aus der Gruppe aromatischer Hydroxy-Carbonsäuren oder aromatischer Hydroxy-Sulfonsäuren, der unsubstituiert oder ein- bis vierfach durch A oder Hal substituiert sein kann,

Hal haben und
F, Cl oder Br
und

A Alkyl mit 1 bis 6 C-Atomen, das ein- bis dreifach halogeniert sein kann.

[0039] Besonders geeignet sind auch Verbindungen folgender Formel:



worin R

die Bedeutung einer aromatischen oder aliphatischen Carbon- oder Sulfonsäure hat, oder

die Bedeutung eines aromatischen Rings aus der Gruppe Phenyl, Naphthyl, Anthracenyl oder Phenanthrenyl, der unsubstituiert oder ein- bis vierfach durch A oder Hal substituiert sein kann, hat oder

die Bedeutung eines heterocyclischen aromatischen Rings aus der Gruppe Pyridyl, Pyrazyl oder Bipyridyl, der unsubstituiert oder ein- bis dreifach durch A oder Hal substituiert sein kann, hat oder

die Bedeutung einer aromatischen Hydroxysäure aus der Gruppe aromatischer Hydroxy-Carbonsäuren oder aromatischer Hydroxy-Sulfonsäuren, der unsubstituiert oder ein- bis vierfach durch A oder Hal substituiert sein kann,

hat und

Hal F, Cl oder Br
und

A Alkyl mit 1 bis 6 C-Atomen, das ein- bis dreifach halogeniert sein kann.

[0040] Als besonders bevorzugte Additive sind Lithium-bis[1,2-benzendiolo(2-)O,O']borat(1-), Lithium-bis[3-fluoro-1,2-benzendiolo(2-)O,O']borat(1-), Lithium-bis[2,3-naphthalindiolo(2-)O,O'] borat(1-), Lithium-bis[2,2'-biphenyldiolo(2-)O,O']borat(1-), Lithium-bis [salicylato(2-)O,O']borat(1-), Lithium-bis[2-olato-benzensulfonato (2-)O,O']borat(1-), Lithium-bis[5-fluoro-2-olato-benzensulfonato (2-)O,O']borat, Lithiumphenolat und Lithium-2,2-biphenolat zu nennen.

[0041] Erfindungsgemäß sind als Additive auch Verbindungen der Formel (III) geeignet, die ähnliche Eigenschaften wie die Verbindungen der Formel (1) und (II) zeigen:



wobei


w, x, y, z 0, 1, 2, 3 oder 4 mit $w+x+y+z=4$ sein kann und

R'_w , R''_x , R'''_y und R''''_z gleich oder verschieden sind,

jeweils die Bedeutung eines

Alkyls mit 1 bis 8 C-Atomen, das jeweils ein- bis dreifach halogeniert sein kann, haben und

A⁻ OR¹ oder



worin,

m und p 0, 1, 2, 3 oder 4 mit $m+p=4$ und

R¹ und R² gleich oder verschieden sind,

gegebenenfalls durch eine Einfach- oder Doppelbindung direkt miteinander verbunden sind,

jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung eines aromatischen oder aliphatischen Carbon-, Dicarbon- oder Sulfonsäurerestes haben, oder

jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung eines aromatischen Rings aus der Gruppe Phenyl, Naphthyl, Anthracenyl oder Phenanthrenyl, der unsubstituiert oder ein- bis vierfach durch A oder Hal substituiert sein kann, haben oder

jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung eines heterocyclischen aromatischen Rings aus der Gruppe Pyridyl, Pyrazyl oder Bipyridyl, der unsubstituiert oder ein- bis dreifach durch A oder Hal substituiert sein kann, haben oder

jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung einer aromatischen Hydroxysäure aus der Gruppe aromatischer Hydroxy-Carbonsäuren oder aromatischer Hydroxy-Sulfonsäuren, der unsubstituiert oder ein- bis vierfach durch A oder Hal substituiert sein kann,

haben und

Hal F, Cl oder Br
und

A Alkyl mit 1 bis 6 C-Atomen, das jeweils ein- bis dreifach halogeniert sein kann.

[0042] Erfindungsgemäß sind als Additive auch Verbindungen folgender Formel geeignet:



mit

Z^+ Li^+ oder $[NR'_wR''_xR'''_yR''''_z]^+$,
wobei

w, x, y, z 0, 1, 2, 3 oder 4 mit $w+x+y+z=4$ sein kann und

R'_w , R''_x , R'''_y und R''''_z gleich oder verschieden sind,

jeweils die Bedeutung eines

Alkyls mit 1 bis 8 C-Atomen, das jeweils ein- bis dreifach halogeniert sein kann, haben

und mit

m, p und q 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 mit $m+p+q=6$

R^1 , R^2 und R^3 gleich oder verschieden sind,

gegebenenfalls durch eine Einfach- oder Doppelbindung direkt miteinander verbunden sind,

jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung eines aromatischen oder aliphatischen Carbon-, Dicarbon- oder Sulfonsäurerestes haben, oder

jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung eines aromatischen Rings aus der Gruppe Phenyl, Naphthyl, Anthracenyl oder Phenanthrenyl, der unsubstituiert oder ein- bis vierfach durch A oder Hal substituiert sein kann, haben oder

jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung eines heterocyclischen aromatischen Rings aus der Gruppe Pyridyl, Pyrazyl oder Bipyridyl, der unsubstituiert oder ein- bis dreifach durch A oder Hal substituiert sein kann, haben oder

jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung einer aromatischen Hydroxysäure aus der Gruppe aromatischer Hydroxy-Carbonsäuren oder aromatischer Hydroxy-Sulfonsäuren, der unsubstituiert oder ein- bis vierfach durch A oder Hal substituiert sein kann,

haben und

Hal F, Cl oder Br
und

A Alkyl mit 1 bis 6 C-Atomen, das jeweils ein- bis dreifach halogeniert sein kann, bedeuten.

[0043] Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung näher erläutern, ohne sie jedoch zu beschränken.

Beispiele

Beispiel 1

[0044] In einer Meßzelle mit Graphitanode (SFG 44 mit PVDF-Binder) Lithiumgegenelektrode und Lithiumreferenzelektrode wurden jeweils 3 Zyklovoltammogramme hintereinander aufgenommen. Hierzu wurde ausgehend vom Ruhepotential das Potential zuerst mit einer Vorschubgeschwindigkeit von 0,1 mV/s auf 0 V gegen Li/Li^+ erniedrigt und im weiteren Verlauf zurück auf das Ruhepotential gefahren.

[0045] Als Elektrolyte wurden Lösungen von $LiPF_6$ in EC/DMC (1:1) verwendet, die 0% (Kontrolle), 1% und 5% (bezogen auf die Masse $LiPF_6$) Lithium-bis[salicylato(2-O,O')borat(1-)] (kurz: Lithium-Salborat) enthalten.

[0046] Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 sowie in den Abbildungen 1, 2 und 3 zusammengefaßt.

Tabelle 1

Ausbeuten der Zyklisierung an Graphit		
Elektrolyt	Ausbeute 1. Zyklus	Ausbeute 3. Zyklus
1M $LiPF_6$ in EC/DMC (1:1)	71,7 %	90,5 %
1M $LiPF_6$ in EC/DMC (1:1) + 1% Lithium-bis[salicylato (2-O,O')borat(1-)]	69,5 %	95,5 %
1M $LiPF_6$ in EC/DMC (1:1) + 5% Lithium-bis[salicylato (2-O,O')borat(1-)]	61,3 %	95,1 %

[0047] Aus den Abbildungen 1 und 2 ist klar erkennbar, daß sich das Additiv kurz vor der Filmbildung durch Ethylencarbonat zersetzt. Das Reduktionspotential kann zu ca. 900-1000 mV gegen Li/Li^+ abgegeben werden.



[0048] Durch die Reduktion des Additivs wird im ersten Zyklus etwas mehr an Kapazität verbraucht. Dieser Nachteil wird ab dem 3. Zyklus ausgeglichen. Man erhält signifikant höhere Zykliererausbeuten.

Beispiel 2


Passivierung der Kathode

[0049] Es wurden Lithiumsalze gefunden, die sich aktiv an dem Aufbau einer passivierenden Deckschicht auf der Kathode beteiligen. Die gebildete Deckschicht ist dabei für Lithium-Ionen durchlässig.

Tabelle 2: Ausgewählte Lithiumsalze

Anion	E_{ox} vs. Li/Li^+ [V]
Bis[1,2-benzendiolato(2-)O,O']borat(1-) 	3,6
Bis[3-fluoro-1,2-benzendiolato (2-)O,O'] borat(1-) 	3,75

5	Bis[2,3-naphthalindiolato(2-)O,O'] borat(1-)	3,8
10		
15	Bis[2,2'-biphenyldiolato(2-)O,O'] borat(1-)	4,1
20		
25	Bis[salicylato(2-)O,O']borat(1-)	4,5
30		
35	Bis[2-olato-benzensulfonato(2-)O,O'] borat(1-)	4,3
40		
45	Bis[5-fluoro-2-olato-benzensulfonato (2-)O,O']borat	4,5
50		
55	Phenolat	3,5



2a) Experimente an Platinelektroden

[0050] In einer Meßzelle mit Edelstahl, Platin- bzw. Goldarbeitselektrode-elektrode, Lithiumgegenelektrode und Lithiumreferenzelektrode wurden jeweils 5 Zyklovoltammogramme hintereinander aufgenommen. Hierzu wurde ausgehend vom Ruhepotential das Potential zuerst mit einer Vorschubsgeschwindigkeit von 10 mV/s bzw. 20 mV/s auf 5 V gegen Li/Li^+ erhöht und im weiteren Verlauf zurück auf das Ruhepotential gefahren.

[0051] Es zeigt sich für die in Tabelle 2 angegebenen Salze folgender charakteristische Verlauf. Abhängig vom Oxidationspotential werden die angegebenen Salze bei Potentialen zwischen 3,5 und 4,5V gegen Li/Li^+ oxidiert. Diese Oxidation führt jedoch nicht wie bei anderen Salzen wie LiPF_6 , Li-Imid oder Li-Methanid zu einem andauernden Stromanstieg, sondern nach Durchlaufen eines Maximums mit relativ geringen Strömen zu einem Aufbau einer passivierenden Deckschicht auf der Arbeitselektrode. Abbildung 4 zeigt dies am Beispiel des Lithium-bis[2-olato-benzensulfonato(2-)-O,O']borat(1-).

2b) Eigenschaften der gebildeten Deckschicht

[0052] In einer Meßzelle mit Edelstahlarbeitselektrode, Lithiumgegenelektrode und Lithiumreferenzelektrode wurden jeweils 5 Zyklovoltammogramme hintereinander aufgenommen. Hierzu wurde ausgehend vom Ruhepotential das Potential zuerst mit einer Vorschubsgeschwindigkeit von 10 mV/s -20 mV/s auf Werte größer als das jeweilige Zersetzungspotential der angegebenen Salze erhöht. Hierbei wird eine Deckschicht auf der Elektrode abgeschieden. Im weiteren Verlauf erniedrigt man das Potential auf Werte kleiner 0V gegen Li/Li^+ , wodurch eine Lithiumabscheidung auf der Edelstahlelektrode initiiert wird. Lithium-Ionen müssen hierzu durch den gebildeten Film wandern. Um auszuschließen, daß sich die Deckschicht bei diesem Vorgehen löst, wurde das Potential erneut auf Werte größer als das jeweilige Zersetzungspotential der angegebenen Salze erhöht. Abbildung 5 zeigt stellvertretend die erhaltenen Ergebnisse für Lithium-bis[2-olato-benzensulfonato(2-)-O,O']borat(1-). In dem Elektrolyten ist eine Lithiumzyklisierung möglich. Dies ist an den Abscheide- und Auflösepeaks bei niedrigen Potentialen erkennbar. Desweiteren wird die Deckschicht durch das gewählte Verfahren nicht aufgelöst, da sonst im zweiten und allen folgenden Zyklen eine Oxidation des verwendeten Salzes bei den oben angegebenen Potentialen detektierbar sein müßte.

Beispiel 3

[0053] In Knopfzellen mit metallischer Lithumanode und LiCoO_2 werden Zyklisierungsexperimente durchgeführt. Als Elektrolyt wurde Lösungen von LiPF_6 in EC/DMC (1:1) verwendet, die 0% (Kontrolle), 1 % und 5 % (bezogen auf die Masse LiPF_6) Lithium-bis[salicylato(2-)-O,O']borat(1-) enthalten.

[0054] Die Ergebnisse sind in den Tabellen 3, 4 und 5 zusammengefaßt.

Tabelle 3

System 1M LiPF ₆ in EC/DMC (1:1)		
Zyklusnummer	Ladekapazität [mAh/g]	Entladekapazität [mAh/g]
1	164,6	153,4
2	155,1	153,6
3	155,0	153,8

Tabelle 4

System 1M LiPF ₆ in EC/DMC (1:1) + 1 % Lithium-bis[salicylato(2-)O,O']borat(1-)		
Zyklusnummer	Ladekapazität [mAh/g]	Entladekapazität [mAh/g]
1	164,0	153,7
2	155,2	153,0
3	154,0	152,8
4	153,4	152,5

Tabelle 5

System 1M LiPF ₆ in EC/DMC (1:1) + 5% Lithium-bis[salicylato(2-)O,O']borat(1-)		
Zyklusnummer	Ladekapazität [mAh/g]	Entladekapazität [mAh/g]
1	163,4	149,8
2	151,0	148,9
3	149,5	148,1
4	148,4	147,1

[0055] Aus den angegebenen Werte ist ersichtlich, daß ein Zusatz von 1 % Borat keinen negativen Einfluß auf die Performance der verwendeten Kathode hat.

Beispiel 4

Verhalten des Additivs Lithium-bis[salicylato(2-)O,O']borat(1-) beim Überladen

[0056] In einer Meßzelle mit LiCoO₂-Arbeitselektrode Lithiumgegenelektrode und Lithiumreferenzelektrode wurde folgender Meßzyklus aufgenommen.

[0057] Als Elektrolyt wurden Lösungen von LiPF₆ in EC/DMC (1:1) verwendet, die 0 % (Referenz) bzw. 1,5 % Lithium-bis[salicylato (2-)O,O'] borat(1-) enthalten.

[0058] Ausgehend vom Ruhepotential wurde die Kathode zuerst mit einer Laderate von C/15 - C/18 bis auf 4,3V gegen Li/Li⁺ geladen.

[0059] Anschließend wurde die Kathode mit einer Laderate von C/5 überladen. Hierbei erreicht die Spannung einen vorgegebenen oberen Wert von 6V gegen Li/Li⁺. Schaltet man nun den Potentiostaten/Galvanostaten ab, fällt das Potential sehr schnell ab.

Vergleich der Kurven (Abbildungen 6 und 7):

[0060] Im Vergleich zur Referenz erfolgt der Potentialanstieg in Bereich 4.3-6 V gegen Li/Li^+ beim Lithium-bis[salicylato(2-)O,O']borat(1-) enthaltenen Elektrolyten langsamer. Dieses läßt sich durch eine gewünschte Zersetzung des Additivs und die dadurch bedingte Deckschichtbildung erklären.

[0061] Nach Abschalten des externen Potentiostaten/Galvanostaten, ein Auslösen des Diskonektors wird damit simuliert, fällt in beiden Elektrolyten das Potential der Kathode schnell ab.

[0062] Im Fall des Elektrolyten ohne Additiv pendelt sich das Potential auf Werte um 4,2-4,3 V gegen Li/Li^+ ein. Die Kathode verbleibt im geladenen, energiereichen Zustand.

[0063] Im Gegensatz dazu bewirkt eine Zugabe von Lithium-bis[salicylato (2-)O,O']borat(1-) ein Absinken des Potentials auf Werte um 3,7 V gegen Li/Li^+ . Dies entspricht dem Ruhepotential einer ungeladenen LiCoO_2 -Elektrode. Dies spricht dafür, daß Lithium-bis[salicylato (2-)O,O']borat(1-) bzw. der durch die Zersetzung des Additives gebildete Film in der Lage ist, durch eine interne Selbstentladung das „Überpotential“ kontrolliert abzubauen und somit die Batterie nach Auslösen einer Sicherung (z.B. Diskonekt) in einen energiearmen Zustand zu überführen.

Beispiel 5

[0064] In Knopfzellen mit metallischer Lithumanode und LiMn_2O_4 werden Zyklisierungsexperimente durchgeführt. Als Elektrolyt werden Lösungen von LiPF_6 in EC/DMC (1:1) verwendet, die 0% (Kontrolle) und 0,2% (bezogen auf die Masse des Elektrolyten) Lithium-bis[2,2'biphenyldiolato(2-)O,O']borat(1-) enthalten.

Tabelle 6

System 1M LiPF_6 in EC/DMC (1:1)		
Zyklusnummer	Ladekapazität [mAh/g]	Entladekapazität [mAh/g]
1	119,8	112,5
2	111,8	111,6
3	111,0	110,3
4	109,8	110,2
5	111,5	110,8
6	109,6	109,0
7	108,7	108,8
8	108,7	108,8
9	109,0	108,7
10	108,1	107,7

Tabelle 7

System 1M LiPF_6 in EC/DMC (1:1) + 0,2% Lithium-bis[2,2'biphenyldiolato(2-)O,O']borat(1-)		
Zyklusnummer	Ladekapazität [mAh/g]	Entladekapazität [mAh/g]
1	130,5	119,8
2	118,4	117,0
3	118,6	117,4
4	117,7	116,5
5	116,5	115,5

Tabelle 7 (fortgesetzt)

System 1M LiPF ₆ in EC/DMC (1:1) + 0,2% Lithium-bis[2,2'biphenyldiolato(2-)O,O']borat(1-)		
Zyklusnummer	Ladekapazität [mAh/g]	Entladekapazität [mAh/g]
6	116,9	114,8
7	116,4	114,4
8	114,5	113,4
9	113,8	112,8
10	113,9	113,6

[0065] Aus den angegebenen Werten ist ersichtlich, daß ein Zusatz von 0,2% Lithium-bis[2,2'biphenyldiolato(2-)O,O']borat(1-) einen signifikanten, positiven Einfluß auf die Performance der verwendeten Kathode hat.

Patentansprüche

- Elektrolyt, bestehend aus einem in aprotischen Lösungsmitteln gelösten lithiumhaltigen anorganischen Leitsalz oder lithiumhaltigen organischen Leitsalz aus der Gruppe der Methanide, Triflate und Imide dadurch gekennzeichnet, daß er mindestens ein organisches Alkalisalz als Additiv enthält.
- Elektrolyt gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Additive aus der Gruppe der organischen Alkaliborate oder Alkalialkoholate sind.
- Elektrolyt gemäß der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Additive aus der Gruppe der organischen Lithiumborate oder Lithiumalkoholate sind.
- Elektrolyt gemäß der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Additive Lithiumborate der Formel,



sind, worin,

m und p 0, 1, 2, 3 oder 4 mit m+p=4 und
R¹ und R² gleich oder verschieden sind,

gegebenenfalls durch eine Einfach- oder Doppelbindung direkt miteinander verbunden sind, jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung eines aromatischen oder aliphatischen Carbon-, Dicarbon- oder Sulfonsäurerestes haben, oder jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung eines aromatischen Rings aus der Gruppe Phenyl, Naphthyl, Anthracenyl oder Phenanthrenyl, der unsubstituiert oder ein- bis vierfach durch A oder Hal substituiert sein kann, haben oder jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung eines heterocyclischen aromatischen Rings aus der Gruppe Pyridyl, Pyrazyl oder Bipyridyl, der unsubstituiert oder ein- bis dreifach durch A oder Hal substituiert sein kann, haben oder jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung einer aromatischen Hydroxysäure aus der Gruppe aromatischer Hydroxy-Carbonsäuren oder aromatischer Hydroxy-Sulfonsäuren, der unsubstituiert oder ein- bis vierfach durch A oder Hal substituiert sein kann,

Hal haben und
F, Cl oder Br
und

A Alkyl mit 1 bis 6 C-Atomen, das ein- bis dreifach halogeniert

sein kann, bedeuten.

- Elektrolyt gemäß der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Additive Lithiumalkoholate der Formel,

sind, worin R

die Bedeutung eines aromatischen oder aliphatischen Carbon-, Dicarbon- oder Sulfonsäurerestes hat, oder

die Bedeutung eines aromatischen Rings aus der Gruppe Phenyl, Naphthyl, Anthracenyl oder Phenanthrenyl, der unsubstituiert oder ein- bis vierfach durch A oder Hal substituiert sein kann, hat oder

die Bedeutung eines heterocyclischen aromatischen Rings aus der Gruppe Pyridyl, Pyrazyl oder Bipyridyl, der unsubstituiert oder ein- bis dreifach durch A oder Hal substituiert sein kann, hat oder

die Bedeutung einer aromatischen Hydroxysäure aus der Gruppe aromatischer Hydroxy-Carbonsäuren oder aromatischer Hydroxy-Sulfonsäuren, der unsubstituiert oder ein- bis vierfach durch A oder Hal substituiert sein kann,

hat und

Hal F, Cl, oder Br,
und

A Alkyl mit 1 bis 6 C-Atomen, das ein- bis dreifach halogeniert sein kann.

6. Elektrolyt gemäß der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Additive ausgewählt sind aus der Gruppe: Lithium-bis[1,2-benzendiolato(2-)O,O']borat(1-), Lithium-bis[3-fluoro-1,2-benzendiolato(2-)O,O']borat(1-), Lithium-bis[2,3-naphthalindiolato(2-)O,O']borat(1-), Lithium-bis[2,2'-biphenyldiolato(2-)O,O'] borat(1-), Lithium-bis[salicylato(2-)O,O']borat(1-), Lithium-bis[2-olatobenzensulfonato(2-)O,O']borat(1-), Lithium-bis[5-fluoro-2-olato-benzensulfonato(2-)O,O']borat, Lithiumphenolat und Lithium-2,2-biphenolat, Lithium-bis[oxalato(2-)O,O']borat, Lithium-bis[molonato(2-)O,O']borat.

7. Elektrolyt gemäß den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Additive in Konzentrationen zwischen 0,1 und 10% der Masse des Elektrolyten enthalten sind.

8. Elektrochemische Zelle bestehend aus Kathode, Anode, Separator und Elektrolyt, dadurch gekennzeichnet, daß sie einen Elektrolyten gemäß der Ansprüche 1 bis 7 enthält.

9. Verwendung von organischen Alkalisalzen in elektrochemischen Zellen zur Verbesserung der Zyklisierbarkeit der Anode und/oder Kathode, bestehend aus Lithium-Metall, Graphit, graphitischen Kohlenstoff, Kohlenstoff oder andere Lithium-Interkalations- und Insertions-Verbindungen oder Legierungsverbindungen, durch den Aufbau einer Deckschicht vor der Einlagerung von Lithiumionen im Fall von Interkalationsverbindungen bzw. Abscheidung von Lithium im Fall von metallischen Anoden.

10. Verwendung von organischen Alkalisalzen in elektrochemischen Zellen zur Erhöhung der Sicherheit im Fall der Überladung durch den Aufbau einer Deckschicht auf einer aus Li(MnMe₂)₂O₄, Li(CoMe₂)O₂, Li(CoNiMe₂)O₂ oder anderen Lithium-Interkalations- und Insertions-Verbindungen bestehenden Kathode.

11. Verwendung von organischen Alkalisalzen in elektrochemischen Zellen zur Verbesserung der Sicherheit bei hoher thermischer Belastung durch den Aufbau einer glasartigen, polymeren Schicht, während der thermischen Zersetzung des Additivs.

12. Verwendung von organischen Alkalisalzen als Additiv in elektrochemischen Zellen, Batterien und sekundären Lithiumbatterien.

13. Verwendung von organischen Alkalisalzen als Additiv in Kombination mit anderen Lithiumsalzen in sekundären Lithiumbatterien.

14. Verwendung nach einem der Ansprüche 9 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die organischen Alkalisalze aus der Gruppe der organischen Alkaliborate und Alkalialkoholate ausgewählt wird.

Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4




Abb. 5




Abb. 6





Abb. 7





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 10 2355

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	WO 98 28807 A (HUNDRUP BENT ;GAIA AKKUMULATORENWERKE GMBH (DE); WINTERBERG FRANZ) 2. Juli 1998 (1998-07-02) * Seite 2, Absatz 2 - Seite 4, Absatz 6 *	1-5,7-14	H01M10/40
X	-& DE 196 54 057 A 9. Oktober 1975 (1975-10-09) * das ganze Dokument *	1-3,7-14	
X	WO 98 07729 A (MERCK PATENT GMBH ;BARTHEL JOSEF (DE); WUEHR MANFRED (DE); BUESTRI) 26. Februar 1998 (1998-02-26) * Seite 3, Zeile 25 - Seite 5, Zeile 25 * * Seite 9, Zeile 1 - Seite 11, Zeile 7; Ansprüche 1-3,14,15 *	1-6,8-14	
X	BARTHEL J.: "a new class of electrochemically and thermally stable lithium salts for lithium battery electrolytes" J.ELECTROCHEM.SOC., Bd. 144, Nr. 11, 1997, XP002140970 * Seite 3866, Spalte 1, Absatz 2 - Seite 3870, Spalte 2, Absatz 1 *	1-6,8,9, 12	
X	US 5 691 083 A (BOLSTER MARY ELIZABETH) 25. November 1997 (1997-11-25) * Spalte 2, Zeile 41 - Spalte 3, Zeile 22 * * Spalte 4, Zeile 66 - Spalte 6, Zeile 15; Ansprüche 1-19 *	1,2,7,8, 12-14	
X	FR 2 704 099 A (CENTRE NAT ETD SPATIALES) 21. Oktober 1994 (1994-10-21) * Seite 3, Zeile 28 - Seite 8, Zeile 33; Ansprüche 1-19 *	1,7,8, 12,13	
-/--			
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abchlußdatum der Recherche 27. Juni 2000	Prüfer De Vos, L
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 03 82 (P04-Co3)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 00 10 2355

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
P, X	BARTHEL J.: " NEW CLASS OF ELECTROCHEMICALLY AND THERMALLY STABLE LITHIUM SALTS OFR LITHIUM BATTERY ELECTROLYTES" JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, Bd. 147, Nr. 1, 1. Januar 2000 (2000-01-01), Seite 21-24 XP002140971 * das ganze Dokument *	1-14	
A	US 5 660 947 A (WUHR MANFRED) 26. August 1997 (1997-08-26) * Ansprüche 1-20 *	1-4	
A	EP 0 631 340 A (HITACHI MAXELL) 28. Dezember 1994 (1994-12-28) * Ansprüche 1-10 *	1-4	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 27. Juni 2000	Prüfer De Vos, L
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 10 2355

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

27-06-2000

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9828807 A	02-07-1998	DE 19654057 A	25-06-1998
		AU 5748498 A	17-07-1998
		EP 0948826 A	13-10-1999
WO 9807729 A	26-02-1998	DE 19633027 A	19-02-1998
		AU 4011897 A	06-03-1998
		CN 1227561 A	01-09-1999
		EP 0922049 A	16-06-1999
US 5691083 A	25-11-1997	AU 702111 B	11-02-1999
		AU 6476596 A	09-01-1997
		BR 9608417 A	07-12-1999
		EP 0832500 A	01-04-1998
		JP 11507761 T	06-07-1999
		WO 9642116 A	27-12-1996
FR 2704099 A	21-10-1994	KEINE	
US 5660947 A	26-08-1997	DE 4316104 A	17-11-1994
		AU 6794694 A	12-12-1994
		DE 59401547 D	20-02-1997
		WO 9427335 A	24-11-1994
		EP 0698301 A	28-02-1996
EP 0631340 A	28-12-1994	EP 0907217 A	07-04-1999
		JP 7065843 A	10-03-1995
		US 5534370 A	09-07-1996

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82